

АКРИЛОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК

VA300.XX.0000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VA300.05 - двухкомпонентный акриловый матовый лак.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая производительность для открытопористой отделки
- Быстрая сушка
- Однородная матовая поверхность
- Бархатистая поверхность и эластичная пленка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для отделки мебели и всех видов интерьерных деревянных поверхностей, таких как массив и шпон (особенно на светлых породах дерева, белых и пастельных окрашенных поверхностях). Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные защитные и декоративные свойства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип продукта : Акриловый

Вязкость

1.компонент (20°C, DIN4) : 40 - 65 "

1+2.компонент (20°C, DIN4) : 25 - 45 "

Удельная плотность (кг/л)

1.компонент : 0,94 ± 0,03

2.компонент : 0,90 ± 0,03

Сухой остаток (% масс)

1.компонент : 22 ± 2

2.компонент : 30 ± 2

Расход* (м²/л) : 4 - 5

** При толщине сухой пленки 30-35 мкм*

Рекомендуемое количество нанесения (г/м²) : 100 - 130
(на один слой)

Зависит от свойств окрашиваемой поверхности, метода и условий нанесения.

Время сушки (одного слоя 100 г/м², при температуре 20°C, относительной влажности воздуха 45-65%)

От пыли : 25 – 30 мин

На отлип : 40 – 50 мин

До склад. (500 кг/м²) : 2 - 3 ч

До склад. (1000 кг/м²) : 7 - 8 ч

ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Продукт	Код продукта
Акриловый глубоко-матовый лак	VA300.05
Акриловый матовый лак	VA300.25
Цвет	Код цвета
Прозрачный	0000

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и свободной от грязи (пыли, воска и т.д.). Для системы прозрачного нежелтеющего покрытия подойдут акриловые грунты VA104.77 или VA105.77. Также можно наносить продукт на полиуретановый, полиэфирный грунт или грунт УФ отверждения GENC.

РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Описание	Код	по весу (%)	по объему (%)
Акриловый матовый лак	VA300.XX	100	100
Акриловый отвердитель	HA300	10	10
Акриловый разбавитель	TA550	35 - 45	35 - 50

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

** При соблюдении указанных соотношений смешивания вязкость при нанесении составляет 13-16 " (DIN4, 20°C).*

Жизнеспособность, ч (20°C) : 7

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель - TA500: медленный разбавитель, рекомендуется использовать для снижения скорости сушки, при окрашивании в летний период.

НАНЕСЕНИЕ

Время межслойной сушки должно быть 10-15 минут. Для получения равномерной матовой поверхности лакокрасочного покрытия необходимо тщательно перемешивать лак и рабочую смесь.

Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель

Комбинированное распыление Airmix

** Обратитесь в службу технической поддержки для нанесения покрытия поливом.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотнo закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Лак