

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**69625-0-xxxx / L600xxxx**

**Виш-бейц "золото" / "серебро", базис 69625**

### Описание

Готовый к применению Виш-бейц на органической основе, не содержащий этанола, для создания эффектов на мебельных деталях. Виш-бейц можно наносить на любые лаки ФОТТЕЛЕР из серий: нитролаки, ПУРИДУР-лаки, лаки УФ-отверждения и ГИДРО-лаки и отделывать всеми нитролаками и ПУРИДУР-лаками ФОТТЕЛЕР.

### Область применения

Создание металлических эффектов на мебельных деталях

### Технические данные

<b>Цвет</b>	L6005583 красное золото С / L6005584 (LB 625 BPOV 001848) красное золото В L6005585 (LB 625 BPOV 009026) жёлтое золото / L6005586 серебро
<b>Разбавитель</b>	49004-0-0000 специальный разбавитель
<b>Плотность</b>	0,830 – 0,870 г/мл
<b>Вязкость</b>	12 -14 сек. ВЗ 4 мм при 20°C
<b>Срок и температура хранения</b>	6 месяцев при 20°C / - 10 - +30°C

### Технологические параметры

<b>Способ нанесения</b>	Распыление: ручные пистолеты Вязкость: 12 -14 сек. ВЗ 4 мм при 20°C Размер форсунки: 0,5 – 1,5 мм Давление материала: 2 – 3 бар
<b>Кол-во слоев</b>	1
<b>Расход за одно нанесение</b>	5– 30 г/м <sup>2</sup>
<b>Макс. расход</b>	30 г/м <sup>2</sup>
<b>Температура в помещении</b>	+ 20 - +28
<b>Температура материала</b>	+ 20 - +23°C
<b>Разбавитель для очистки</b>	19995-0-0000
<b>Предварительная обработка подложки</b>	Наносить на высушенный/отвержденный и недавно отшлифованный слой грунта. Для последующей обработки/лакирования грунт следует шлифовать в указанные промежутки времени.
<b>Применение на отбеленных подложках</b>	Да
<b>Шлифовка подложки</b>	Шлиф.шкурка зерн. 240 – 320
<b>Вид сушки</b>	Воздушная
<b>Сушка</b>	Сушка: ок. 20 мин. при 20 – 23°C и отн. влажности воздуха 40 – 65%. Сушка до лакирования: ок. 2 – 8 час. при 20 – 23°C и отн. влажности воздуха 40 – 65%.

### Рекомендации по применению:

Перед нанесением тщательно перемешать или потрясти. Проверить цвет. Проверить адгезию. Соблюдать указанное время для лакирования. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании емкостей регулярно проверять материал на пригодность использования по назначению. Выдержка до создания нужного эффекта стальной мочалкой зависит от количества нанесенного материала, но не менее 20 мин.

### Утилизация

В случае утилизации пользоваться согласованными с соответствующими инстанциями кодами отходов

### Расфасовка

1 л, 5 л

### Техника безопасности

**VOTTELER LACKFABRIK  
GmbH & Co. KG**

Schwieberdinger Str. 97/102  
D-70825 Korntal-Muenchingen

Tel. +49 (0)711 98 04-5  
Fax +49 (0)711 98 04-642  
**e-mail: [d.info@votteler.com](mailto:d.info@votteler.com)**

**ФОТТЕЛЕР Лакфабрик ГмбХ & Ко. КГ  
Представительство в Москве**

Ул. Шереметьевская 85, стр. 3  
129075, Москва, Россия

Телефон: +7 495 363 41 03  
**e-mail: [office@klei-kontakt.ru](mailto:office@klei-kontakt.ru)**



См. рекомендации на этикетке и в паспорте безопасности

---