

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

32255-0-0000

PURIDUR® ЕКО BASE, грунт бесцветный

Описание

ПУРИДУР-грунт легко шлифуемый с высоким сухим остатком, хорошей заполняющей способностью. Предназначен для закрыто-пористой отделки древесины.

Область применения

Древесина и древесные материалы

Технические данные

Степень глянца	0= отсутствует	
Цвет	Бесцветный	
Рабочий состав	100 вес.ч. грунт	32255-0-0000
	50 вес.ч. отвердитель	38255-0-0000
Разбавитель	19947-0-0000 Специальный разбавитель	
Замедлитель	39999-0-0000 Замедлитель для ПУРИДУР®-лаков	
Плотность	0,968 – 0,988 г/мл при 20°C	
Вязкость	73 – 78 с ВЗ 4 мм при 20°C	
Жизнеспособность при 20°C	Ок. 2 час. при 20-23°C	
Срок и условия хранения	12 месяцев в закрытой заводской упаковке при -10 - + 30°C	

Технологические параметры

Параметры нанесения	Распыление: Airless, Airmix, ручные пневматич.пистолеты, воздушное распыление Вязкость 18 - 25 сек. ВЗ4мм при 20°C Размер форсунки: 1,5 – 1,8 мм Давление материала: 80 – 120 бар Давление распыления: 1,0 – 3,0 бар Воздушное распыление: 2,5 – 3,5 бар
Кол-во слоев	2 – 3
Расход за одно нанесение	110 - 150 г/м ²
Температура в помещении	20 – 25°C
Оптимальная влажность воздуха	45 – 65%
Температура материала	20 - 25°C
Подготовка подложки	Древесину и древесные материалы отшлифовать перед нанесением материала
Шлифовка	Грунт: шлиф.шкурка зерн. 120 -180 Лак: шлиф.шкурка зерн. 280 -400 Лакирование производить не позднее 4 час.после шлифовки
Применение на отбеленных поверхностях	Нет
Влажность древесины	7 – 10%
Сушка	Сушка при 20 - 23°C и отн. влажности воздуха 40 – 65% - от пыли ок. 15 - 20 мин. - до шлифовки ок. 2-3 часа - до нанесения следующего слоя 1 час

Рекомендации:

Перед применением материал тщательно перемешать до образования гомогенного состава. Необходимые добавки вводятся в лак медленно, при тщательном перемешивании. Провести пробное лакирование. Проверить адгезию. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию. Не предназначен для отделки светлых пород древесины и подложек. Для получения стойкого к пожелтению покрытия рекомендуется грунт легко шлифуемый 32087-0-0000.

Расфасовка

25 кг

Данные по технике безопасности / Утилизация

Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности. В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов