

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

33452-9-0000

PURIDUR® Софтлак, бесцветный

Описание

Обладающий светостойкостью и стойкий к царапанию ПУРИДУР-Софтлак для получения шелковистой, мягкой поверхности на древесине и на пластмассе.

Область применения

Загрунтованная древесина и древесные материалы, пластмассовые детали (АБС, АБС-ПС)

Технические данные

Степень глянца	9= глухой матовый	
Цвет	Бесцветный	
Рабочий состав	100 вес.ч. лака	33 452-9-0000
	12 вес.ч. отвердителя	38 553-0-0000
Плотность	1,040 – 1,060 г/мл при 20°C	
Вязкость	20 – 22 сек. ВЗ 4 мм при 20 °C	
Жизнеспособность при 20°C	Ок. 3 час. при 20-23 °C	
Срок хранения	12 месяцев	
Температура хранения	-10 - + 30 °C	

Технологические параметры

Метод нанесения	Распыление: ручные пневматич.пистолеты Вязкость 20 - 22 сек. ВЗ 4мм при 20°C Размер сопла: 1,5 - 1,8 мм Давление распыления: 3 – 4 бар
Кол-во слоев	1
Макс.расход	120 г/м2
Температура в помещении	18 – 30°C
Оптим. влажность воздуха	45 – 65%
Температура материала	18 - 30°C
Подготовка подложки	Древесину и древесные материалы загрунтовать и отшлифовать (зерно 360-400). Пластмассовые детали очистить от смазки и обезжирить
Влажность древесины	7 – 10%
Вид сушки	Воздушная или тепловая
Сушка	Выдержка ок. 10 мин. при 20- 23 С °C и отн. влажности воздуха 40 – 65% Тепловая сушка ок. 30 мин. при 80 °C Сушка ок. 24 час.при 25°C и отн. влажности воздуха 40-65%

Рекомендации:

Перед применением материал тщательно перемешать. Провести пробное лакирование. Проверить адгезию. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению.

Утилизация / Данные по технике безопасности

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.

Расфасовка

5 кг / 25 кг ведра