

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

33120-х-0000

PURIDUR®-лак многослойный, бесцветный

Описание

Высококачественный многослойный лак для нанесения распылением и наливом, обладает отличной стойкостью к растворителям. Сформированное покрытие отвечает DIN EN 12720 (контрольные жидкости и продолжительность воздействия согласно DIN 68 861 группа нагрузки 1B).

Область применения

Отделка древесины и древесных материалов.

Технические данные

Степень глянца*	3= шелковисто-глянцевый, 4=сатин, 5=шелковисто-матовый, 6= антик, 7=антик матовый	
Цвет	Бесцветный	
Рабочий состав	100 вес.ч. лака	33120-х-0000
	20 вес.ч. отвердителя	38120-0-0000
Разбавитель / Замедлитель	39990-0-0000 / 39999-0-0000	
Плотность	0,910 – 0,930 г/мл при 20°C	
Вязкость при поставке	28 – 30 сек. ВЗ 4 мм при 20°C	
Жизнеспособность при 20°C	Ок. 8 час. при 20-23°C	
Срок и темп-ра хранения	12 месяцев в заводской упаковке при -10 - + 30°C	

*Степень глянца определялась стандартными методами. Степень глянца зависит от расходов, методов нанесения, условий сушки и вида подложки.

Технологические параметры

Метод нанесения	Распыление: Airless, Airmix, ручные пневматич. пистолеты, воздушное распыление Вязкость 25- 30 сек. ВЗ 4мм при 20°C / размер сопла: 1,5-1,8 мм Давление распыления: 2 – 3 бар Давление материала: 80 – 100 бар Воздушное распыление: 2,5 – 3,5 бар Налив: насосы роторный, шестеренчатый Вязкость 25- 35 сек. ВЗ 4мм при 20°C
Кол-во слоев	2 – 3
Расход за одно нанесение	100 - 140 г/м ²
Темп-ра в помещении / темп-ра материала	20 – 25°C при отн. влажн. возд. 45 – 65%
Материал для очистки	19995-0-0000
Подготовка подложки	Древесину, шпон и древесные материалы хорошо отшлифовать
Шлифовка:	Подложки: шлиф.шкурка зерн. 150 - 180 Лака: шлиф.шкурка зерн. 280 -400
Влажность древесины	7 – 10%
Сушка	Тепловая: Выдержка ок. 5 – 10 мин. при 20-23°C и отн. влажности воздуха 40 – 65% Сушка ок. 30 - 45 мин. при 50-60°C Сушка при 20-23°C и отн. влажности воздуха 40 – 65%: - от пыли ок. 10 - 15 мин. - до шлифовки ок. 3-4 час. - до последующего лакирования: от 3 до 24 час.

Рекомендации:

Перед применением материал тщательно перемешать. Необходимые добавки вводятся при медленном тщательном перемешивании. Провести пробное лакирование. Соблюдать стандартными правила работы с полиуретановыми материалами. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению.

Утилизация / Данные по технике безопасности

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.

**VOTTELER LACKFABRIK
GmbH & Co. KG**

Schwieberdinger Str. 97/102
D-70825 Korntal-Muenchingen

Tel. +49 (0)711 98 04-5
Fax +49 (0)711 98 04-642
e-mail: d.info@votteler.com

**ФОТТЕЛЕР Лакфабрик ГмбХ & Ко. КГ
Представительство в Москве**

Ул. Шереметьевская 85, стр. 3
107031 Москва, Россия

Телефон: +7 495 363 41 03
e-mail: office@klei-kontakt.ru



Расфасовка

25,000 кг ведра
