

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

39001-0-0000

Адгезионная добавка для лакирования стекла

Описание

Предупреждает растрескивание и отслаивание лаковой пленки на стекле и улучшает адгезию на стекле стандартных сортов. Для лакирования стекла рекомендуются следующие ПУРИДУР-лаки: 33056, 33080, 33800.

Область применения

Лакирование стекла

Технические данные

Плотность	1,020 – 1,040 г/мл при 20°C
Срок хранения	03 месяца в заводской упаковке
Температура хранения	-10 - + 30°C

Технологические параметры

Оптимальная темп-ра в помещении	20 – 25°C
Температура материала	20 – 23°C
Оптимальная влажность воздуха в помещении	45 – 65%
Разбавитель для очистки	19995-0-0000 Разбавитель для НЦ-лаков
Предварительная обработка подложки	Стекло должно быть сухим, чистым, без пятен жира

Рекомендации:

Введение в лак осуществляется при перемешивании. Провести пробное лакирование. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению. Окончательная прочность достигается через 1 неделю после нанесения (при 20-23°C).

Утилизация / Данные по технике безопасности

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.

Расфасовка

1 кг, 5 кг