

VOTTELER LACKFABRIK  
GmbH & Co. KG  
Schwieberdinger Str. 97/102  
D-70825 Korntal-Muenchingen

Tel. +49 (0)711 98 04-5  
Fax +49 (0)711 98 04-642  
e-mail: d.info@votteler.com

VOTTELER LACKFABRIK GmbH & Co. KG  
Представительство в Москве  
Ул. Шереметьевская 85, стр. 3  
129075, Москва, Россия

Телефон: +7 495 363 41 03  
Тел. Моб.: +7 910 458 98 25  
e-mail: office@klei-kontakt.ru



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

L4000262

**ПРАЙМЕР бесцветный**

## Свойства / признаки

Праймер для отделки полипропилена. В качестве покрывного лака можно использовать лаки серии ПУРИДУР, напр., базиса 33401.

## Область применения

Отделка полипропилена.

## Технические данные

Цвет	бесцветный
Плотность	0,853 – 0,873 г/мл
Срок хранения	12 месяцев в закрытой заводской упаковке
Температура хранения	-10 - +30 °C

## Технологические параметры

Метод нанесения	Распыление: ручные пневматич.пистолеты, воздушное распыление вязкость 11-13 сек. ВЗ 4 мм при 20-23°C Размер сопла: 1,2 - 1,5 мм Давление распыления 3 – 4 бар Воздушное распыление: 3 – 4 бар
Кол-во слоев	2
Расход за одно нанесение	70 г/м <sup>2</sup>
Максимальный расход	140 г/м <sup>2</sup>
Оптимальная температура в помещении	18 - 30°C
Температура материала	18 - 30°C
Подготовка подложки	Удалить смазку и загрязнения подходящим средством/методом. Обеспечить отсутствие на поверхности ржавчины или жира.
Сушка	Воздушная, тепловая - выдержка: 5 мин. при 20-23°C и отн. влажности воздуха 40 – 65% -сушка: ок. 60 мин. при 20-23°C и отн. влажности воздуха 40 – 65% - тепловая сушка : ок. 30 мин. при 50°C.

## Рекомендации:

Перед нанесением тщательно перемешать. Провести пробное лакирование. и / или крашение. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению.

## Утилизация / данные по технике безопасности

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.

## Расфасовка

5,0 л и 1 л