

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

54711-0-0000

ПАКРИОЛ вальцового нанесения, бесцветный

Описание

CRY-Lux-масло УФ-отверждения вальцового нанесения. Подчеркивает структуру древесины, создает мягкое, шелковистое на ощупь, покрытие. Обладает хорошими диффузионными свойствами и высокой стойкостью. Не содержит добавок с тяжелыми металлами.

Область применения

Отделка деревянного пола, мебели

Технические данные

Степень глянца	0 – отсутствует
Цвет	Бесцветный
Разбавитель	19947-0-0000 Специальный разбавитель
Плотность	0,910 – 0,930 г/мл при 20°C
Вязкость при поставке	1000 – 1100 мПас ротационный вискозиметр при 20°C
Срок хранения	06 месяцев в заводской упаковке
Температура хранения	-5 до + 30°C

Технологические параметры

Метод нанесения	Вальцы гладкие Вязкость 800 – 1500 мПас ротационный вискозиметр 20°C
Кол-во слоев	2 – 3
Расход за одно нанесение	5 – 10 г/м ²
Макс. расход	10 – 15 г/м ²
Темп-ра в помещении / темп-ра материала	18 – 30°C
Разбавитель для очистки	19947-0-0000 Специальный разбавитель
Подготовка подложки	Использовать только предназначенные для УФ-отделки бейцы Наносить на свежешлифованную древесину и древесные материалы
Шлифовка	Подложки: шлиф. шкурка зерн. 180 – 280 Лака: шлиф. шкурка зерн. 360 – 600 Лакирование производить не позднее 24 час. после шлифовки
Влажность древесины	7 – 10%
Способ сушки	УФ-отверждение
УФ-желирование	8 – 10 м/мин. при 80 Вт/см
УФ-отверждение	2 – 4 м/мин. при 80 Вт/см

Рекомендации:

Перед применением тщательно перемешать. Провести пробное лакирование. Проверить адгезию. Материал чувствителен к воздействию света. Защищать от воздействия прямого света. При отделке светлых или цветных подложек следует провести тест на светостойкость покрытия. При колебаниях температур в процессе хранения и транспортировки материал может расслоиться. Для перемешивания такого материала рекомендуется использование смесительных устройств, подобранных в соответствии с размерами тары. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению.

Утилизация / Данные по технике безопасности

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать рекомендации, приведенные на этикетке и в паспорте безопасности.

Расфасовка

25 кг