

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

54550-x-0000

CRY-LUX® лак вальцового нанесения бесцветный

Описание

Покрывной лак УФ-отверждения вальцового нанесения для отделки древесины и древесных материалов. Материал отличается хорошей заполняющей способностью и высокой устойчивостью к пожелтению. Применяется в отделке готового паркета для создания покрытий с высокой прочностью на истирание. Покрывной лак отвечает требованиям норм, хорошо шлифуется. Сформированное покрытие обладает прекрасной механической и химической стойкостью. При использовании с соответствующими грунтами отвечает требованиям норм DIN 68861, ч. 1, группа нагрузки В и DIN 68 861, ч. 4, группа нагрузки С.

Область применения

Отделка массивной древесины, шпона и древесных материалов, особенно при отделке готового паркета.

Технические данные

Степень глянца	1-высоко-глянцевый, 2-глянцевый, 4 -сатин, 5-шелковисто-матовый, 6- антик
Цвет	Бесцветный
Разбавитель	54901-0-0000 Реактивный разбавитель для CRY-LUX®-лаков
Плотность	1,090 – 1,110 г/мл при 20°C
Вязкость при поставке	25 – 30 сек. ВЗ 6 мм при 20°C
Срок хранения	06 месяцев в заводской упаковке
Температура хранения	-5 до + 30°C

Технологические параметры

Метод нанесения	Вальцы гладкие Вязкость 20 – 30 сек. ВЗ 6 мм 20°C
Кол-во слоев	1 – 3
Расход за одно нанесение	3 – 10 г/м ²
Макс. расход	30 г/м ²
Темп-ра в помещении / темп-ра материала	18 – 30°C
Разбавитель для очистки	19997-0-0000 Специальный разбавитель
Подготовка подложки	Обработать щеткой или отшлифовать Использовать только предназначенные для УФ-отделки бейцы
Шлифовка	Грунта: шлиф. шкурка зерн. 360 – 600
Влажность древесины	7 – 10%
Способ сушки	УФ-отверждение
УФ-желирование	12 – 15 м/мин. при 80 Вт/см
УФ-отверждение	5 – 8 м/мин. при 80 Вт/см

Рекомендации:

Перед применением тщательно перемешать. Провести пробное лакирование. Проверить адгезию. Материал чувствителен к воздействию света. Защищать от воздействия прямого света. Пригоден для отделки всех стандартных пород древесины, древесных материалов и фпнерованных ДСП. Наносить только на загрунтованные подложки после предварительной шлифовки! При отделке светлых или цветных подложек следует провести тест на светостойкость покрытия. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению.

Утилизация / Данные по технике безопасности

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.

Расфасовка

25 кг