

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**54139-0-0000**

### CRY-LUX® грунт вальцового нанесения, бесцветный

#### Описание

CRY-LUX®-грунт вальцового нанесения с хорошей заполняющей способностью, обладает хорошей шлифуемостью. Отвечает требованиям норм IKEA AA-22309-8 IOS-MAT-0024 2003-09-05.

#### Область применения

Производство мебели, паркета

#### Технические данные

Степень глянца	0 – отсутствует
Цвет	Бесцветный
Разбавитель / Замедлитель	54901-0-0000 Реактивный разбавитель
Плотность	1,200 – 1,220 г/мл при 20°C
Вязкость при поставке	110 – 120 сек. ВЗ 6 мм при 20°C
Срок хранения	06 месяцев в заводской упаковке
Температура хранения	+5 - + 30°C

#### Технологические параметры

Метод нанесения	Вальцы гладкие Вязкость 110 – 150 сек. ВЗ 6 мм при 20°C
Кол-во слоев	1 – 3
Расход за одно нанесение	20 – 50 г/м <sup>2</sup>
Макс. расход	50 - 70 г/м <sup>2</sup>
Темп-ра в помещении / темп-ра материала	18 – 30°C
Разбавитель для очистки	19947-0-0000 Специальный разбавитель
Подготовка подложки	Древесину и древесные материалы хорошо отшлифовать Использовать только предназначенные для УФ-отделки бейцы
Шлифовка	Подложки: шлиф. шкурка зерн. 120 – 180 Лака: шлиф. шкурка зерн. 400 – 600 Нанесение материала осуществляется не позднее 24 часов после шлифовки
Влажность древесины	7 – 10%
Способ сушки	УФ-отверждение
УФ-желирование	10 – 15 м/мин. при 80 Вт/см
УФ-отверждение	5 – 7,5 м/мин. при 80 Вт/см

#### Рекомендации:

Пригоден для всех стандартных пород древесины, древесных материалов и фанерованных ДСП. Перед применением тщательно перемешать. Провести пробное лакирование. Проверить адгезию. Материал чувствителен к воздействию света. Защищать от воздействия прямого света. Повторное нанесение осуществляется только после тщательной шлифовки! При отделке светлых или цветных подложек следует провести тест на светостойкость покрытия. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению.

#### Утилизация / Данные по технике безопасности

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.

#### Расфасовка

25 кг