

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**32055-0-0000**

### PURIDUR®-грунт легко шлифуемый RAPIDO, бесцветный

#### Описание

ПУРИДУР-грунт легко шлифуемый с высоким сухим остатком, быстро сохнет, обладает хорошей укрывистой способностью. Предназначен для создания закрыто-пористой отделки на древесине и отделки МДФ без использования изолирующего грунта. Материал был испытан на трудновоспламеняемость в соответствии с резолюцией MSC.61 (67), FTP-код, приложение 1, часть 5. Свидетельство EG (модуль B) № 116.290; US Coast Guard допуск № 164.112/ECO736/116290.

#### Область применения

Отделка всех пород древесины и древесных материалов.

#### Технические данные

Цвет	Бесцветный	
Рабочий состав	100 вес.ч. грунт	32055-0-0000
	50 вес.ч. отвердитель	38055-0-0000
Разбавитель	19947-0-0000 Специальный разбавитель	
Замедлитель	39999-0-0000 Замедлитель для ПУРИДУР®-лаков	
Плотность	0,955 – 0,975 г/мл при 20°C	
Вязкость при поставке	22 - 25 сек. В3 4 мм при 20°C	
Жизнеспособность при 20°C	Ок. 2 час. при 20-23°C	
Срок и условия хранения	12 месяцев в закрытой заводской упаковке при -10 - + 30°C	

#### Технологические параметры

Метод нанесения	Распыление: Airless, Airmix, ручные пневматич. пистолеты, воздушное распыление, установки 2-К вязкость 15 - 17 сек. В34 при 20°C Размер сопла: 1,5 - 1,8 мм Давление распыления: 1 - 3 бар Давление материала: 80 -120 бар Воздушное распыление: 2,5 – 3,5 бар	
Кол-во слоев	2 – 3	
Расход за одно нанесение	110 - 150 г/м <sup>2</sup>	
Макс.расход	300 г/м <sup>2</sup>	
Температура в помещении	20 - 25°C	
Оптим. влажность воздуха	45 – 65%	
Температура материала	20 - 25°C	
Применение на отбеленной подложке	Нет	
Подготовка подложки	Древесину, шпон и древесные материалы хорошо отшлифовать	
Шлифовка:	Подложки: шлиф.шкурка зерн. 120 - 180	
	Лака: шлиф.шкурка зерн. 280 -400	
	Лакирование производить не позднее 4 час.после шлифовки	
Влажность древесины	7 – 10%	
Сушка	Сушка при 20-23°C и отн. влажности воздуха 40 – 65%:	
	- от пыли ок. 15 – 20 мин.	
	- до шлифовки ок. 2 – 3 час.	
	- лакирование проводить в течение 1 часа после шлифовки	

#### Рекомендации:

Перед применением материал тщательно перемешать. Провести пробное лакирование.Необходимые добавки вводят при тщательном медленном перемешивании. Проверить адгезию. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию. Не использовать для окрашивания труб, каналов, кабеля. Не применять для светлых пород древесины и светлых подложек. Возможно использование для отделки яхт (см. соответствующий сертификат), при этом макс. расход материала должен составлять 260 г/м<sup>2</sup>. Для создания стойких к пожелтению поверхностей рекомендуется ПУРИДУР-грунт 32087-0-0000.

#### Утилизация / Данные по технике безопасности

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.

#### Расфасовка

5 кг / 25 кг

**VOTTELER LACKFABRIK  
GmbH & Co. KG**

Schwieberdinger Str. 97/102  
D-70825 Korntal-Muenchingen

Tel. +49 (0)711 98 04-5  
Fax +49 (0)711 98 04-642  
e-mail: [d.info@votteler.com](mailto:d.info@votteler.com)

**VOTTELER LACKFABRIK GmbH & Co. KG  
Представительство в Москве**

Ул. Шереметьевская 85, стр. 3  
129075 Москва, Россия

Телефон: +7 495 363 41 03  
Тел. моб: +7 910 458 98 25  
e-mail: [office@klei-kontakt.ru](mailto:office@klei-kontakt.ru)

