

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**34200-x-0000**

**MONODUR®-лак многослойный, не содержит формальдегида, бесцветный**

### Описание

Однокомпонентный многослойный лак с добавлением уретана для улучшения его свойств. Не содержит формальдегида, хорошо шлифуется. Применяется при отделке древесины стандартных пород, древесных материалов и фанерованных ДСП. Лаковая пленка устойчива к воздействию влаги, спиртов, практически всех видов ПВХ-уплотнений (рекомендуется провести проверку), механическим воздействиям. Сформированное покрытие отвечает требованиям DIN EN 12720 (контрольные жидкости и продолжительность воздействия согласно DIN 68 861-1 группа нагрузки 1С).

### Область применения

Мебель, интерьеры

### Технические данные

<b>Степень глянца</b>	5=шелковисто-матовый, 7=антик матовый
<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Разбавитель</b>	39990-0-0000 Разбавитель для ПУРИДУР®-лаков
<b>Замедлитель</b>	39999-0-0000 Замедлитель для ПУРИДУР®-лаков
<b>Плотность</b>	0,920 – 0,940 г/мл при 20°C
<b>Вязкость при поставке</b>	34 – 36 сек. ВЗ 4 мм при 20°C
<b>Срок и темп-ра хранения</b>	12 месяцев в закрытой заводской таре при -10 - + 30°C

### Технологические параметры

<b>Метод нанесения</b>	Налив: насосы шестеренчатый, лопастной Вязкость 30 – 40 сек. ВЗ4мм при 20°C Распыление: Airless, Airmix, ручные пневматич. пистолеты Вязкость 20 - 30 сек. ВЗ4мм при 20°C Размер сопла: 1,5 - 2,0 мм Давление распыления: 0,5 – 2,0 бар Давление материала: 80 -120 бар Воздушное распыление: 2,5 – 3,5 бар
<b>Кол-во слоев</b>	1 – 3
<b>Расход за одно нанесение</b>	100 - 150 г/м2
<b>Макс. расход за одно нанесение</b>	400 г/м2
<b>Температура в помещении</b>	20 – 25°C при оптим. влажности воздуха 45 – 65%
<b>Температура материала</b>	20 - 25°C
<b>Разбавитель для очистки</b>	19995-0-0000 Разбавитель для НЦ-лаков
<b>Подготовка подложки</b>	Наносить на свежешлифованные древесину и древесные материалы
<b>Шлифовка:</b>	Подложки: шлиф.шкурка зерн. 150 - 180
<b>Кол-во слоев</b>	Лака: шлиф.шкурка зерн. 280 -400
<b>Влажность древесины</b>	7 – 10%
<b>Сушка</b>	Выдержка ок. 20 мин. при 20-23°C и отн. влажн. воздуха 40 – 65% Тепловая сушка: ок. 30 мин. при 50°C Сушка при 20-23°C и отн.влажности воздуха 40 – 65%: - от пыли ок. 10 мин. - до шлифовки ок. 1 - 2 час.

### Рекомендации:

Перед применением материал тщательно перемешать. Провести пробное лакирование. Проверить адгезию. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению.

### Расфасовка

25,000 кг

### Данные по технике безопасности / Утилизация

Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности. В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов